

BOPP 胶 带 检 验 报 告

THE TESTING REPORTS OF OPP TAPE

检验日期：2018.07.20

项 目 (I T E M S)	质 量 标 准 (L I M I T S)		检 验 结 果 (M E A S U R E M E N T S)		
平均厚度 (um) (Thickness)	42±1um		42um		
初始粘着力 (Tack)	≥14 (J. DowMethod.)		20#		
	< 6cm (PSTC-6)		5cm		
180° 剥离力 (N/25mm) (Peel)	≥6.25N/25mm		6.45N/25mm		
保持力 (hrs/mins) (Holding Power)	>24hours		>48hours		
拉力强度 (tensile strength) (N/25mm)	纵向 (MD)	≥50N/25mm	61N/25mm		
	横向 (CD)	---	---		
伸长率 (%) (Elongation)	纵向 (MD)	100-180%	120%		
	横向 (CD)	---	---		
试验温度 (°C) (Temperature)	23°C	相对湿度 (%) (RH)	65%	涂胶厚度 (GlueThickness)	19um
实验员 (Tester)	李洪田	审核 (Audit)	王家振	主管 (MANAGER)	杜英杰

以上为华夏永乐胶带 BOPP 检测标准，检测样本为排产单 BJHX20180720 合同抽查。

北京华夏永乐胶粘制品有限公司

2018 年 07 月 20 日